

# SOPRAROCK P3

## Description

Membrane d'étanchéité bitumineuse avec une armature en polyester non-tissé.

## Application

Appliqué comme sous-couche dans des revêtements d'étanchéités multicou-  
ches ou comme pare-vapeur pour bâtiments avec classe climatique intérieure  
E1 à E3.

Convient particulièrement bien comme première couche à fixer mécaniquement au support.

## Composition

		SOPRAROCK P3
Epaisseur		3 mm
Armature polyester non tissé (g/m <sup>2</sup> )	MDV	175
Bitume de surfacage		Bitume
Finition surface		Sable/talc ou film
Finition sous-face		Sable/talc ou film

## Caractéristiques

		SOPRAROCK P3
Epaisseur		3 mm
Résistance à la traction: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	600
Résistance à la traction: T (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	440
Allongement à la rupture: L (EUtgb) (%)	MDV	30
Allongement à la rupture: T (EUtgb) (%)	MDV	30
Retrait libre (EUtgb) (%)	MLV	0,5
Pliage à froid (EUtgb) (%)	MLV	3
Point de ramollissement (EUtgb) (°C)	MLV	80
Résistance à la déchirure au clous: L (N)	MLV	100
Résistance à la déchirure au clous: T (N)	MLV	100
Epaisseur équivalente de diffusion de vapeur (m)	MDV	30

MDV = valeur moyenne / MLV = valeur minimale

## Emballage

<b>SOPRAROCK P3</b>	
	3 mm
Dimensions du rouleau (m)	10 x 1
Poids du rouleau (kg)	36
Nombre de rouleaux par palette	30

## Mode d'application

<b>Mode d'application</b>	
<b>SOPRAROCK P3 FF</b>	Soudé
<b>SOPRAROCK P3 TF</b>	Soudé
<b>SOPRAROCK P3 FT</b>	Soudé, avec colle bitumineuse à froid ou avec du bitume chaud.
<b>SOPRAROCK P3 TT</b>	Soudé, avec colle bitumineuse à froid ou avec du bitume chaud.

F = feuille thermofusible / T = mélange sable/talc

## Agréments

**BENOR**

## Indications particulières

### Hygiène, santé et environnement

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

### Contrôle de qualité

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique  
Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be



**ISO 9001**  
FM 513487